

**ARENA 1-2****Características:**

Piedra natural de aristas redondeadas, limpia de arcillas y materias orgánicas. Compuesta por granos comprendidos entre los 1 y 2 milímetros.

Se puede secar conservando sus características.

Aplicaciones:

- * Filtrante en depuradoras.
- * Pulido de superficies.
- * Chorreo de superficies.
- * Piscinas y terrarios.
- * Morteros especiales.

Análisis químico:

SiO₂ > 98 %
 Al₂O₃ < 0,5 %
 Fe₂O < 0,04 %
 CaO < 0,05 %
 K₂O < 0,50 %

Condiciones fisico-químicas:

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
Terrones de arcilla	UNE 7133	No contiene
Partículas blandas	UNE 7134	No contiene
Cont. materia orgánica	UNE 7082	No contiene
Pérdida al ácido clorhídrico		< 2 %

ANALISIS DEL LABORATORIO

PROCEDENCIA	Producción de 1-2				FECHA	19/09/2007			
DESTINO					HUMEDAD	< 4%			
OBSERVACIONES	Granulometría media				PESO MUESTRA	294,1			
					TALLA EFECTIVA				
					COEF. UNIFORMIDAD				
Tamiz	Peso	Retenido	Acumulado	Pasante	CURVA GRANULOMETRICA 				
3000	0,02	0,01	0,01	100,0					
2500	22,6	7,68	7,69	92,3					
2000	52,8	17,95	25,64	74,4					
1600	85,9	29,21	54,85	45,1					
1250	80,6	27,41	82,26	17,7					
1120	25,9	8,81	91,06	8,9					
1000	13,8	4,69	95,76	4,2					
800	8,8	2,99	98,75	1,3					
Fondo	3,7	1,26	100	0,0					
TOTAL	294,1	100,0							
NOTAS:					Visto Bueno:				